

お客様各位

タキロンシーアイ株式会社
高機能材事業部押出新成形透明プレート NES A1110 外観改善のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素はタキロンシーアイ製品に格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、NES Aの外観改善(全光線透過率)を行いましたので、ご案内をさせていただきます。
引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品

塩ビ押出新成形透明プレート NES A 1110 (全厚み・全サイズ)

弊社内の製品管理上、外観改善品については、NES A- 1110として出荷させていただきます。

2. 対応スケジュール

2025年1月以降、現行品の在庫が無くなり次第、外観改善品に切替え出荷をさせていただきます。

3. 製品規格値

	単位	厚さ (mm)	NES A-	NES A	(参考) RTS	測定方法
全光線透過率	%	3,4	75以上	70以上	83以上	JIS K 7361-1
		5,6	70以上	65以上	83以上	
		8,10	65以上	60以上	77以上	
加熱寸法変化	%	3~5	±5		±5	JIS K 6745
		6~10	±4		±4	
引張降伏応力	MPa	全厚さ	60以上		60以上	JIS K 7161-2/1B/50
引張破壊時呼びひずみ	%		4以上		4以上	JIS K 7161-2/1B/50
引張弾性率	MPa		2800以上		2800以上	JIS K 7161-2/1B/1
ノッチ付き試験片のシャル ピー衝撃強さ	kJ/m ²		1以上		1以上	JIS K 7111-1/1epA
ビカト軟化温度	°C		67以上		67以上	JIS K 7206:2016 B50法

ご不明な点等がございましたら、弊社営業担当者までお問い合わせください。

以上